



glaMUR „M“ Metall Spachtel

VERBRAUCH	REICHWEITE	MENGE
0,5 kg - 1,2 kg/m ²	ca. 0,5 - 1 m ²	0,5 kg
	ca. 1 - 2 m ²	1 kg

glaMUR „M“ Metall Spachtel

Farbtöne:

Alu, Bronze, Messing, Stahl, Kupfer

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Die Oberflächen sehen aus wie Metall und haben die selben natürlichen Eigenschaften wie Echtmetall. glaMUR „M“ Echtmetall besteht aus 95% Metallpulver und einem lösemittelfreien Reaktionsharz Bindemittel. Es lässt jede metallische Beschichtung zu einem Unikat werden.

Untergründe

Nichtsaugender Untergrund (optimaler Untergrund mit glaMUR „SP“ Strukturspachtel)

Verarbeitung

Vor dem Auftrag sollten die beiden Komponenten, das Bindemittel und das Metallpulver, gründlich miteinander vermischt werden. Verarbeitungszeit nach anrühren ca. 1 Std. glaMUR „M“ Echtmetall wird anschließend mit einem Spachtel, einer Kelle oder einer Rolle aufgetragen. Für sowohl glatte als auch strukturierte Oberflächen empfiehlt es sich, nach ca. 3 Stunden Trocknungszeit einen zweiten Spachtelgang durchzuführen. Nach 24 Stunden kann die Oberfläche in mehreren Schleifschritten mit den Körnungen 320, 500, 800 und 1000 bearbeitet werden. Je nach gewünschtem Glanzgrad können auch feinere Schleifpapiere verwendet werden. Zum Abschluss wird die Oberfläche mit einem Polierwachs versiegelt, um

zusätzlichen Schutz zu bieten.

Verarbeitungstemperatur

Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25°C

Trocknungszeit

ca.3 Stunden

Werkzeuge

Spachtel, Kelle, Rolle

Lagerung

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Nicht zusammen mit oxidierenden und sauren Stoffen lagern. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Lagerklasse: Klassifizierung nach Betriebs-sicherheitsanordnung (BetrSichV):

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen das Arbeiten mit Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille.

Anmerkung

Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche glaMUR Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters und kann sich auf das Ergebnis auswirken. Eine Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu bearbeitende Oberfläche sollte vorher sichergestellt werden mit einer Wandprobe oder Muster. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Verarbeitung geben wir Ihnen und unsere Aussendienstmitarbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft.