



## (Oberflächenversiegelung)

	<u>VERBRAUCH</u>	<u>REICHWEITE</u>	<u>HÄRTER</u> <u>MENGE</u>	<u>MATTSIEGEL</u> <u>MENGE</u>
<b>glaMUR 2K PU Mattsiegel</b>	100 ml - 150 / m <sup>2</sup>	ca. 3 - 5 m <sup>2</sup>	200 ml 1 : 5	1 Ltr.
		ca. 15 - 25 m <sup>2</sup>	1 Ltr. 1 : 5	5 Ltr.

### EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

glaMUR 2K PU Mattsiegel ist eine leicht alkalische Polyurethan-Bikomponente und leicht alkalisch.

Entwickelt für den Schutz von glaMUR Rock Solid und Aqua.

Das System besteht aus 2 Komponente A Mattsiegel und B Härter. Für glaMUR Aqua wird zuvor der glaMUR Primer und anschließend nach Trocknung der 2K PU Mattsiegel aufgetragen.

#### Untergrund

Der Untergrund muss gemäß den Datenblätter entsprechend getrocknet sein.

#### Verarbeitung

Mischungsverhältnis 1:5. Die Verpackungseinheit (200 ml : 1 Liter) vereinfacht die Vorbereitung. Die 2 Komponenten gut durchrühren, um ungleichmäßige Glanzstellen zu vermeiden.

Der glaMUR 2K PU Mattsiegel wird mit einer Rolle oder einem Spritzverfahren vollflächig und in einem Stück aufgetragen. Die Oberflächen müssen immer in einem Stück und vollflächig lackiert werden. Der Mattsiegel muss mindestens in zwei Schichten aufgetragen werden. Zwischen den Schichten kann die Oberfläche mit einem 400K Papier zwischengeschliffen werden. Soll der Mattsiegel auf eine bereits bestehende Mattsiegel Oberfläche aufgetragen werden, muss die Oberfläche vollflächig abgeschliffen werden. Die Topfzeit beträgt ca. 30 Minuten.

Nicht unter +5 C° Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Verarbeitungstemperatur

+10 bis +30 grad

#### Verbrauch

Ca. 100 – 150 ml/qm

#### Dichte

Ca. 1,019 g /ml

#### Trocknungszeit

Raumtemperatur und Luftfeuchte sind mitbestimmend für die Trocknungszeit.

Bei +20 Grad und einer Luftfeuchte von 50 % beträgt die Trocknungszeit ca. 6 Stunden.

#### Werkzeuge

Rolle, Schleifpapier,

#### Lagerung

Gebinden trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Die Lagerzeit beträgt ca. 6 Monate.

Darf nicht in Kinderhände gelangen.

#### Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen das arbeiten mit Schutzbrille und Schutzbekleidung.

#### Gefahrenhinweis

EUH 208: Enthält 1,2-Benzisothiazol -3(2H) -on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Anmerkung

Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche glaMUR® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.