



Rock 2 K für fugenlose Oberflächen

glaMUR Rock 2 K	VERBRAUCH	REICHWEITE	MENGE
	Je Lage feine Körnung 350 g/m ²	ca. 8 m ² 2 lagig	6,5 kg
	Je Lage grobe Körnung 500 g/m ²	ca. 6 m ² 2 lagig	6,5 kg

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

glaMUR „Rock 2 K“ ist ein verarbeitungsfertiger mineralisch/ organischer MicroTec Putz für Böden, Wände und Oberflächen in Bädern/Dusche, Küchen und auf Möbel. glaMUR „Rock 2 K“ zeichnet sich besonders durch seine lange Offenzeit aus!

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten. Für die Grundierung sollte der „SG“ Spezialgrund von glaMUR verwendet werden.

Anwendung

glaMUR „Rock 2K“ wird in gleichmäßigen Schichten auf Kornstärke aufgetragen.

Das Erscheinungsbild variiert je nach Verarbeitung von matt gleichmäßig bis nuanciert rau.

glaMUR „Rock 2K“ kann auf fast jedem stabilen Untergrund verarbeitet werden mit der geeigneten Grundierung (Spezialgrund) und entsprechenden Vorarbeiten (Abdichtung, Ausgleichsmasse, Vorspachtelung). Abschließend wird die Oberfläche mit glaMUR 2K PU Mattsiegel geschützt.

Anmischen und Verarbeitung

Der saubere und staubfreie Untergrund wird mit glaMUR Spezialgrund grundiert (Trocknung 24 Std.)

glaMUR „Rock 2 K“ wird verarbeitungsfertig im gewünschten Farbton geliefert. Vor der Verarbeitung muss jedes Gebinde mit dem dazugehörigen Härter (Mischverhältnis 12 : 1) gründlich aufgerührt und umgetopft werden.

Farbton prüfen! Bei mehreren Gebinden im selben Farbton sollten die Eimer untereinander gemischt werden, damit ein einheitlicher Farbton erzielt wird. glaMUR „Rock 2 K“ wird in mindestens zwei Lagen (nach Trocknung) aufgebracht. Die Spachtelgänge erfolgen immer auf Kornstärke mit sanftem Druck. Zuviel Material sorgt für Unebenheiten und beeinflussen das Endresultat. Die fertige Oberfläche kann, nach ausreichender Trocknung, leicht zwischen geschliffen werden. Dies erfolgt mit Körnung 120 oder feiner in kreisenden Bewegungen und ohne Druck.

Nach dem Schleifvorgang muss die Oberfläche komplett staubfrei gemacht werden.

Anmerkung

Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche glaMUR® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Anschließend wird die Oberfläche min. zweimal mit glaMUR 2K PU Siegel versiegelt. Bei höher belasteten Flächen empfehlen wir dreimalige Versiegelung. Zwischen den Versiegelung Schichten dürfen nicht mehr als 24 Stunden liegen. Anderenfalls muss ein feiner Zwischenschliff erfolgen. Bodenbeschichtung sollten für 48 Stunden nicht betreten werden!

Technische Merkmale

Gebinde

6 kg Eimer + 0,5 Kg Härter

Tönung nach NCS, RAL, mit entsprechenden Tönungslagen möglich

Verarbeitungstemperatur

Optimal +0,5 bis +28 °C

Verarbeitungszeit

Bei +20°C maximal 2,5 Stunden. Das Material härtet in dieser Zeit noch nicht im Gebinde, härtet aber nicht mehr ausreichend auf der Fläche.

Verbrauch

Je Lage feine Körnung ca. 350 g/m²

Je Lage grobe Körnung ca. 500 g/m²

pH Wert

10,5

Trocknungszeit

Die Trocknungszeit beträgt ca. 6 Stunden bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte.

Werkzeuge

Glättkelle, Venezianische Glättkelle, Schaumstoffwalze, Handschuhe, Schutzbrille

Lagerung

„Rock 2 K“ ist ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig

Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Getönte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Farbtöne vor der Verarbeitung prüfen.



Rock 2 K für fugenlose Oberflächen

glaMUR Rock 2 K

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle) Abfallschlüssel-Nº: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Abfallschlüssel-Nº: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

glaMUR übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung.

Sämtliche glaMUR Produkte werden ausschließlich an geschulte Handelspartner weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze,

Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Produkte der glaMUR GmbH werden ausschließlich für den professionellen Handel, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat, hergestellt. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Grundlage für eine verarbeitungstechnische Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen

Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produktes erhalten Sie von glaMUR Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die glaMUR-Wanddesign GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. Die glaMUR-Wanddesign GmbH haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.

Kontaktdaten
glaMUR GmbH

Industriestraße 20
82194 Gröbenzell

Telefon: +49 (0) 81 42 66 94 8-0
Telefax: +49 (0) 81 42 66 94 8-22

[info\(at\)glamur-wanddesign.de](mailto:info(at)glamur-wanddesign.de)

www.glamur-wanddesign.de

Stand: 01.08.2023



Rock 2 K für fugenlose Oberflächen

glaMUR Rock 2 K

BODEN & WÄNDE PFLEGEHINWEISE:

Regelmäßige schonende Reinigung und Pflege erhalten dauerhaft die Freude an lackierten glaMUR Böden und Oberflächen.

Die Pflege lackierter Böden und Oberflächen geht deutlich leichter von der Hand, wenn Sie das richtige Arbeitsmaterial verwenden.

Hierzu haben wir für Sie einige Tipps zusammengefasst.

- Entfernen Sie vor der Nassreinigung den Staub und losen Schmutz mit einem Staubsauger mit Parkettdüse oder einem Besen
- Mit einem Bauwollmopp o.ä. erzielen Sie das bestmögliche Reinigungsergebnis
- Von Vorteil ist es bei der Reinigung mit zwei Eimern zu arbeiten, einer enthält die Reinigungslösung und der andere klares Wasser zum Ausspülen
- Grundsätzlich gilt bei der Reinigung von lackierten Böden, wischen Sie Ihre Holzböden nur nebelfeucht
- Reinigung mit PH-neutralen Reinigungsmitteln für lackierte Böden und Oberflächen
- Keine harten Scheuerbürsten oder Schwämme benutzen
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden
- Reinigungsmittel sparsam, nicht zu lange einwirken lassen und immer gründlich abspülen
- Keine schweren, harten oder scharfen Gegenstände über den Boden ziehen – Möbelstücke mit Metallfüßen sollten mit Filzgleitern unterlegt werden
- Nicht direkt auf einer gespachtelten Arbeitsplatte oder einem Tisch schneiden, Schneidebrett verwenden
- Lackierte glaMUR Böden & Oberflächen sind kurzfristig hitzebeständig bis ca. 90°C, trotzdem –Untersetzer auf der Ablage verwenden
- Keine industriellen Reinigungsmaschinen verwenden
- Verwenden Sie bitte keine Reinigungshilfen aus Mikrofaser, durch diese kann der Lack vorschnell abgenutzt werden
- Flecken und Feuchtigkeit nicht eindringen lassen – sofort reinigen
- Nasse Bereiche immer ausreichend trocknen lassen
- Sandverschmutzungen wirken wie Schmirgelpapier auf der Schutzschicht – Bodenfläche sauber halten

Wissens – und Beachtenswertes:

- Lackierte glaMUR Böden und Oberflächen erreichen die gewünschten Werte wie Härte, chemische Beständigkeit und Dichtheit ca. 4-6 Wochen nach der Anwendung.
- Es besteht ein erhöhtes Risiko für Beschädigungen in den ersten 2 Wochen.
- Fertiggestellte Bodenflächen sind nach 2 Tagen vorsichtig und ohne Schuhe begehbar.
- Dusch- und Nassbereiche dürfen frühestens 6 Tage nach der letzten Oberflächenbeschichtung mit Wasser in Kontakt kommen.
- Nicht reparierte Schäden an der Schutzschicht können zum Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz führen, dies kann dauerhaft optische Mängel erzeugen.
- Beschädigungen müssen immer zeitnah von einem Fachmann beseitigt werden.